



## VIA Kreidefarbe



Pigmente und Marmormehl - diese Hauptbestandteile unserer Zementmosaik- und Terrazzoplaten machen auch die VIA Farbe aus, und schließen so Boden und Wand zu einer Einheit zusammen. Die genau abgestimmten Zusammensetzungen, basierend auf unserer fundierten Materialkenntnis und jahrelanger Erfahrung mit den Werkstoffen, bilden das Qualitätsmerkmal der VIA Produkte.

Inspiziert von den einzigartigen Mustern unserer Zementmosaik- und Terrazzoplaten harmonisiert die Farbpalette in sich, gibt individuellen Wandgestaltungsideen Raum und schafft einzigartige Raumatmosphären.

Für uns bei VIA steht das Produkt im Mittelpunkt, dessen Qualität und die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Farb Rezeptur soll kein Geheimnis sein, die Volldeklaration informiert Sie über sämtliche Inhaltsstoffe.

Die Farbherstellung erfolgt jeweils nach Ihrer Bestellung, die Farbe wird einzeln von uns gemischt, abgefüllt und sorgfältig kontrolliert. Jede Farbdose ist ein individuelles Produkt.

### Produktinfo

Die VIA Kreidefarbe im charakteristischen Mattfinish ist eine atmungsaktive und strapazierfähige Wand- und Deckenfarbe, die speziell für den Innenbereich entwickelt wurde.

### Verarbeitung

Unsere VIA Kreidefarbe ist umweltfreundlich, waschbeständig (nach DIN 53778) und für alle neuen und alten tragfähigen Untergründe wie z.B. alle üblichen Innenputze, Gips, Gipskartonplatten, Prägetapeten aus Papier, Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis geeignet.

Der Untergrund muss sauber, trocken, öl- und fettfrei, saugfähig und tragfähig sein. Nicht tragfähige, blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben und k Reidende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mindestens vier Wochen durchgetrocknet sein oder fluiert werden. Kritische und stark saugende Untergründe mit der VIA Mineralgrundierung vorbehandeln.

Einen satten, gleichmäßigen Anstrich auftragen. Auf Kontraststreifen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen kann ein vorheriger



Grundanstrich, verdünnt mit max. 10% Wasser, erforderlich ein.  
Die Farbe vor Gebrauch gut umrühren. Bei 20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65% ist die Farbe nach 4-6 Stunden überstreichbar.  
Der Farbauftrag kann durch Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät erfolgen.  
Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden.

## Verbrauch

2,5 l reichen je nach Unterton und Farbton für ca. 15-20 m bei einmaligem Anstrich.

Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir einen Zweitanstrich.

## Inhaltsstoffe

Der VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen) unserer Farbe liegt bei max. 1g /l (EU-Grenzwert max. 30g/l) und entspricht der gegenwärtigen EU-Umweltgesetzgebung.

Wasser, Phosphat, Vinylacetatdispersion, Talkum, Silikat, Kreide, Weißpigment, Cellulose, Paraffinwachs, Polysiloxan, Porzellanerde, Glimmer, Konservierungsmittel, organische und anorganische Buntpigmente.  
Enthält 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Benzisothiazol ist ein Konservierungsstoff, der das Wachstum von Mikroorganismen hemmt.

## Besondere Hinweise

Brillianten, intensive Farbtöne, z.B. Gelb, Orange, Rot usw. weisen ein geringeres Deckvermögen auf. Es empfiehlt sich deshalb bei solchen Farbtönen einen vergleichbaren, deckenden, auf Weiß basierenden, pastelligen Farbton vorzustreichen. Eventuell kann ein zweiter Deckanstrich erforderlich sein.

Bei Verarbeitung mehrerer Farbgebände immer auf gleiche Nummern achten, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden.

Nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)!



## Sicherheitshinweis

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Spritznebel nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Etikett vorzeigen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Nicht in Gewässer/Kanalisation/Erdreich gelangen lassen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.



VIA GmbH  
Mainzer Straße 33-35  
55422 Bacharach

Tel. 06743 - 9 37 08 - 0  
Fax 06743 - 9 37 08 - 20

mail@viaplatten.de  
www.viaplatten.de